

توليد سولفات منگنز از کنسانتره منگنز حاوی پيرولوسيت

سيد خطيب الاسلام صدرنژاد^۱، والي آقازاده^۲، مهدي مزمل حکم آبادی^۳، حميد آقابابايی^۴

چکیده

تقریباً ۹۰ درصد از منگنز توليدي در صنايع فولادسازي مورد استفاده قرار مي گيرد و ده درصد باقيمانده صرف کاربردهای غيرمتالورژیکی از جمله کشاورزي و خوراک دام مي شود. مهمترين ترکيبات منگنز که در اين دسته قرار مي گيرند، سولفاتها و اکسي سولفاتهای منگنز مي باشند. هدف اين تحقيق توليد سولفات منگنز از کنسانتره ای که در آن منگنز به صورت پيرولوسيت (MnO_2) می باشد، استفاده شد. روش مورد استفاده برای توليد سولفات منگنز انحلال پيرولوسيت در اسيد سولفوریک می باشد. پيرولوزيت در اسيد سولفوریک به راحتی حل نمی شود لذا برای تسريع انحلال آن، ابتدا MnO_2 در کوره در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد توسط گرافيت به MnO احيا و سپس ماده حاصل در اسيد سولفوریک حل گردید. در نهایت بعد از فیلتراسيون، و تبخير محلول بدست آمده سولفات منگنز توليد گردید. تاثیر غلظت اسيد، زمان، و دمای واکنش بر روی میزان توليد سولفات منگنز بررسی شد. نتایج نهایی نشان داد که بیشترین مفدار سولفات منگنز در غلظت اسيد ۱ مولار، زمان ۴۰ دقيقه و دمای ۶۰ درجه سانتی گراد بدست می آید.

کلمات کلیدی: سولفات منگنز، پيرولوسيت، اسيد سولفوریک، انحلال

۱- استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شريف

۲- مربی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند

۳- مربی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند


۴- استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند

مقدمه

صنعت فولاد در حدود ۹۰٪ مصرف جهانی منگنز را به خود اختصاص داده است و سنگ منگنز عمدتاً برای تولید فرومنگنز، چدن و فولاد به مصرف می رسد. علاوه بر مصارف متالورژیکی، منگنز کاربردهای غیر متالورژیکی متعددی نیز دارد که عبارتند از دی اکسید طبیعی یا مصنوعی در باتریهای خشک و شیمیایی، سولفات و اکسی سولفات های منگنز در خوراک دام و افزودنی های کودهای گیاهی در کشاورزی، پرمنگنات، صنایع کبریت سازی، سرامیک، شیشه و آجر، الکتروود جوشکاری، فروسیلیکومنگنز، تولید فریت ها، تصفیه آب، هیدرومتالورژی، افزودنیهای سوخت و سایر کاربردهای فرعی [۱ و ۲]. سولفات منگنز که از ترکیبات مهم منگنز می باشد، یک محصول واسطه است که بدلیل حلالیت بالای آن، در تولید فلز منگنز و در ساخت سایر ترکیبات شیمیایی کاربرد دارد اما کاربرد اصلی آن در تهیه کودها و غذای حیوانات است [۳ و ۴]. بعضی از انواع کودها حداقل ۷۴ تا ۷۹ درصد سولفات منگنز (معادل ۲۷ تا ۲۸ درصد Mn) در ترکیب خود دارند. از آنجایی که قابلیت دسترسی به منگنز از طریق غنی ترین منابع گیاهی منگنز از قبیل سبوس برنج، گندم خرد شده، پودر یونجه و بقایای تخمیری ذرت مورد تردید و سؤال برانگیز است، لذا برای جبران این کمبود از نمک های معدنی منگنز استفاده می شود. سولفات منگنز به همراه کلرور منگنز، کربنات منگنز، پتاسیم پرمنگنات و دی اکسید منگنز همگی منابع تأمین کننده منگنز در جیره دام و طیور هستند. سولفات منگنز در خوراک دام و طیور از لحاظ قابلیت بیولوژیکی جذب نسبت به سایر ترکیبات شیمیایی آن بهتر می باشد. کمبود منگنز در حیوانات با کاهش رشد، کاهش آهکی شدن استخوان ها، نقص ساختمانی استخوان ها و کاهش تولید مثل در حیوانات همراه است [۴ و ۵].

هدف از فرآوری منگنز تولید محصول با مشخصات مورد نیاز در صنایع مصرف کننده است. به دلیل پایین بودن عیار منگنز در اکثر کانسار های شناسایی شده در ایران و جهان و همچنین نیاز به محصول با عیار بسیار بالا در اغلب صنایع مصرف کننده منگنز، بکارگیری روشهای مختلف پریارسازی برای تغلیظ سنگ استخراج شده از معدن لازم و ضروری است. تفاوت در خواص فیزیکی - شیمیایی کانه های منگنز دار و باطله ها باعث شده است که اکثراً روشهای رایج در کانه آرابی و فرآوری سنگ های معدنی، اعم از سنگ جوری، شستشو، پریارسازی ثقلی، جدایش مغناطیسی، فلوتاسیون، روشهای حرارتی، روشهای آرایش شیمیایی (هیدرومتالورژی) و حتی بیوهیدرومتالورژی در پریارسازی سنگهای منگنز کاربرد داشته باشد [۶ و ۷].

ناخالصي هاي همراه منگنز به دسته هاي زير تقسيم بندي مي شوند [۸].
 ناخالصي هاي فلزي مانند کاني هاي آهن، سرب، روي، مس، آرسنيک و نقره، ناخالصي هاي غير فلزي مانند کاني هاي گوگرد و فسفر، باطله مانند سيليس، آلومينا، آهک، منيزيم و باريم، مواد فرار مانند آب، روي، دي اکسيد منگنز و مواد آلي
 به طور کلي سولفات منگنز از حل کردن کانسنگ منگنز در اسيد سولفوریک حاصل مي گردد. جهت اين کار بايستي کانسنگ منگنز حداقل حاوي ۶۰ درصد منگنز بوده و درصد ناخالصي عناصر سنگين و مضر حداقل ممکن باشد و از حد مجاز تجاوز نکند. عوامل زيادي در تهيه سولفات منگنز مؤثر مي باشند که در اين زمينه مي توان به نوع کانسنگ منگنز، سايز ذرات، غلظت اسيد، نسبت جامد به مايع، سرعت بهم زدن، زمان واکنش و دماي آن اشاره کرد [۹ و ۱۰]. دي اکسيد منگنز يا پيرولوسيت (MnO_2) موجود در سنگ در اسيد سولفوریک نامحلول مي باشد و در صورتي که به شکل MnO احيا گردد به آساني در آن تجزيه شده و محلول $MnSO_4$ توليد مي شود. کاني پيرولوسيت (MnO_2) را مي توان با حرارت دادن در دماهاي بالا که معمولاً بين ۸۰۰ تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد است توسط عوامل احيا کننده از قبيل H_2O/H_2 ، CO_2/CO ، گرافيت يا کک به MnO احيا کرد. نمودار تهيه سولفات منگنز بروش خاکستر سياه (احيا با کک) در شکل (۱) نشان داده شده است [۱۰ و ۱۱].






شکل ۱- نمودار تهيه سولفات منگنز از ماده اوليه حاوي پيرولوسيت [۱۲]

واکنش های صورت گرفته در مرحله احیا و اسید شویی بصورت زیر می باشد.



مواد روش تحقیق

برای تولید سولفات منگنز از کنسانتره سنگ معدن منگنز استفاده شد. جهت آنالیز شیمیایی نمونه اولیه از دستگاه XRF و برای شناسایی کانی های آن از میکروسکوپ نوری استفاده شد. روش مورد استفاده در این تحقیق جهت تهیه سولفات منگنز انحلال کنسانتره منگنز توسط اسید سولفوریک بود. برای این منظور ابتدا نمونه کنسانتره با اسید ۰/۵ نرمال شستشو داده شد تا برخی از اکسیدهای موجود از جمله اکسیدهای سدیم، کلسیم و آهن مطابق واکنش زیر حذف شوند.



بعد از حذف اکسیدهای فوق در هر آزمایش مقدار معینی از کنسانتره (۷/۵ گرم) و کک (۱/۱ گرم) در بوتله چینی مخلوط شدند و در کوره با دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد عمل احیا صورت گرفت. مقدار کک با توجه به مقدار کنسانتره و روابط استوکیومتری در واکنش احیا دی اکسید منگنز با کک بدست می آید. سپس MnO حاصل از احیای MnO_2 در کوره، با ۲۵۰ سی سی محلول اسید سولفوریک در روی هیتر و با استفاده از مگنت برای بهم زدن پالپ واکنش داده شد و بعد از عمل انحلال پالپ بدست آمده از کاغذ صافی عبور داده شد تا محلول حاوی $MnSO_4$ از جامد باقی مانده جدا شود. محلول عبور کرده از صافی در اون خشک شد. جامد تقریباً سفید رنگ موجود در ته ظرف، محصول مورد نظر یعنی سولفات منگنز ($MnSO_4$) بود. کک مورد استفاده جهت احیا حاوی ۱۰ درصد خاکستر، ۴ درصد رطوبت، ۷۰ درصد کربن و ۱۶ درصد هیدروژن بود. از پارامترهای موثر در مقدار سولفات منگنز تولیدی غلظت اسید سولفوریک، زمان واکنش و دمای واکنش انتخاب شدند. غلظت اسید ۰/۴، ۰/۶ و ۱ مولار، زمان واکنش ۲۰، ۴۰ و ۶۰ دقیقه و دمای واکنش ۳۰، ۴۵ و ۶۰ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد.

يافته ها


نتايج آناليز شيميايي نمونه کنسانتره منگنز در جدول (۱) آورده شده است. با توجه به درصد MnO که برابر ۶۵/۷ می باشد، لذا درصد MnO_2 در نمونه کنسانتره برابر ۷۱ درصد می باشد. مطالعات کاني شناسی نیز نشان داد که کاني های عمده در نمونه پيرولوسيت (اکسيد منگنز) و سيليس می باشد.

جدول ۱- نتايج آناليز شيميايي نمونه کنسانتره منگنز

درصد	ترکيبات
۶۵/۷	MnO
۲۰/۷	SiO_2
۰/۵۳۴	Na_2O
۱/۴۳	K_2O
۱/۸۳	Fe_2O_3
۳/۹۷	CaO
۲/۸۵	Al_2O_3
۲/۹۸۶	$L.O.I$

تأثير غلظت اسيد سولفوریک بر مقدار سولفات منگنز توليدي


در اين مرحله سه آزمايش ها با غلظت های مختلف اسيد سولفوریک در دمای ۴۵ درجه سانتی گراد و به مدت ۴۰ دقيقه انجام گرفت. در شکل (۲) ميزان سولفات منگنز توليدي در غلظت های مختلف اسيد نشان داده شده است. با توجه به اينکه مقدار کنسانتره منگنز در هر آزمايش ۷/۵ گرم بود و غلظت اسيد از ۴/۰، ۸/۰ تا ۱ مولار تغيير داده شده، مقدار سولفات منگنز بدست آمده به ترتيب ۳/۵، ۴/۲۵ و ۶ گرم بود. لذا نتيجه گيري می شود که با افزايش غلظت اسيد مصرفی ميزان سولفات منگنز توليدي افزايش می يابد. با توجه به اينکه مقدار سولفات منگنز توليدي در غلظت اسيد ۱ مولار بيشترين مقدار بود لذا آزمايش های بعدي با غلظت اسيد ۱ مولار صورت گرفت.



شکل ۲- تغییرات سولفات منگنز تولیدی نسبت به غلظت اسید

تأثیر زمان واکنش بر مقدار سولفات منگنز تولیدی


در این مرحله سه آزمایش ها با زمان های مختلف در دمای ۴۵ درجه سانتی گراد و غلظت اسید ۱ مولار انجام گرفت. در شکل (۳) میزان سولفات منگنز تولیدی در زمان های مختلف واکنش نشان داده شده است. با توجه به اینکه مقدار کنسانتره منگنز در هر آزمایش ۷/۵ گرم بود و زمان واکنش از ۲۰، ۴۰ تا ۶۰ دقیقه تغییر داده شد. مقدار سولفات منگنز به دست آمده به ترتیب از ۵/۵، ۶۶/۱ گرم تا ۶/۲ گرم تغییر یافت. لذا نتیجه گیری می شود که با افزایش زمان واکنش میزان سولفات منگنز تولیدی افزایش می یابد. با توجه به اینکه میزان افزایش سولفات منگنز تولیدی با افزایش بیشتر زمان از ۴۰ دقیقه به بعد قابل توجه نیست لذا زمان انجام آزمایش های بعدی ۴۰ دقیقه انتخاب شد.



شکل ۳- تغییرات سولفات منگنز تولیدی نسبت به زمان واکنش

تأثير دمای واکنش بر میزان سولفات منگنز توليدي

در این مرحله نیز سه آزمایش ها با دماهای مختلف در زمان ۴۰ دقیقه و غلظت اسید ۱ مولار انجام گرفت. در شکل (۴) میزان سولفات منگنز توليدي در دماهای مختلف واکنش نشان داده شده است با توجه به اینکه مقدار کنسانتره منگنز در هر آزمایش ۷/۵ گرم بود و دمای واکنش از ۳۰، ۴۵ تا ۶۰ درجه سانتی گراد تغییر داده شد. مقدار سولفات منگنز به دست آمده به ترتیب از ۵/۵، ۶/۲۵ تا ۶/۷۵ گرم تغییر یافت. لذا نتیجه گیری می شود که با افزایش دمای واکنش میزان سولفات منگنز توليدي افزایش می یابد.



شکل ۴- تغییرات سولفات منگنز توليدي نسبت به دمای واکنش

نتیجه گیری

نتایج مطالعات نشان داد که با احیا کنسانتره منگنز در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد که در آن منگنز به صورت کانی پیرولوسیت (MnO_2) می باشد، می توان به ماده مونواکسید منگنز دست یافت که آنهم توسط اسید سولفوریک حل شده و در نهایت سولفات منگنز به دست می آید. با توجه به اینکه از پارامترهای موثر در میزان تولید سولفات منگنز غلظت اسید مصرفی، زمان واکنش و دمای واکنش می باشد لذا با تغییر دادن این پارامترها میزان سولفات منگنز توليدي بررسی شد. نتایج نشان داد که در غلظت اسید ۱ مولار، زمان واکنش ۴۰ دقیقه و دمای واکنش ۶۰ درجه سانتی گراد بیشترین مقدار سولفات منگنز بدست می آید که تحت این شرایط مقدار سولفات منگنز توليدي ۶/۷۵ گرم بدست آمد.

منابع

- 1- Technical report from www.ngdir.com,2006
- 2- Donald, D.Carr, Industrial Minerals and rocks, 1994, Society of Mining & Metallurgy & Exploration.
- 3- Larry L.Berger, Trace Mineral availability, from www. saltinstitute.org,2006
- 4- Karen Harries-Ress,Manganes, A myriad of Minor Market, Industrial Mineral, No.7,1993.
- 5- John D.Allen, " Mineral in animal Feed", Industrial Mineral, 1995.
- 6-N.L.Weiss,SME Mineral Processing Handbook, 1985, SME.
- 7- F.Habashi, A Text Book of Hydrometallurgy,1993.
- ۸- حمید صیادی، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه صنعتی سهند، ۱۳۸۴
- ۹- منصور عابدینی، یحیی فرهنگی، مبانی شیمی معدنی، ۱۳۷۹، مرکز نشر دانشگاهی، تهران
- 10- John J.Mcketta William A.Cunningham, “Encyclopedia of Chemical Processing and design”, Vol 29, 1988, Marcel Dekker,Inc.
- 11- Dale L.Perry, Sidney L.Phillips , Hand Book of Inorganic Compounds”,1995, CRC press.
- ۱۲- عطاالله بهرامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸.

Manganese Sulfate Production from the Pyrolosite containing Concentrate

S. K. Sadrnezhaad¹, V. Agazadeh², M. Mozammel³ and H.Aghababaei⁴

Abstract

About 90 percents of manganese consumption is in steelmaking processes. The other 10 percents is deal with non-metallurgical uses such as Agriculture and tame animals food. The most important compound in this field is Manganese Sulfate or Oxy Sulfate. The goal of this study is to produce manganese sulfate from its concentrate, in which manganese is in the form of Pyrolosite (MnO_2). The method used for manganese sulfate production is dissolution of pyrolosite in sulfuric acid. Pyrolosite is insoluble in sulfuric acid so for enhancing the dissolution, MnO_2 is reduced by graphite at 900 C^0 to MnO and then the resultant solution is dissolved in sulfuric acid. After which, by heating the resultant solution, $MnSO_4$ precipitates. The effect of acid concentration, reaction time and temperature were investigated on the amount of manganese sulfate production. Results showed that the maximum manganese sulfate produced in one molar acid concentration, 40 minute and 60 centigrade degree.

Keywords: Manganese Sulfate, Pyrolosite, Sulfuric acid, Leaching

¹ - Professor, Department of Material Science and Engineering, Sharif University of Technology

² - Lecturer, Mining Engineering Faculty, Sahand university of Technology

³ - Lecturer, Materials Engineering Faculty, Sahand university of Technology

⁴ - Assistant Professor, Mining Engineering Faculty, Sahand university of Technology