

سنتز نانو پودر اکسید نیکل به روش رسوب دهی شیمیایی و بررسی اثر غلظت سرفکتانت بر روی اندازه ذرات

یاسر بهاری ملا محله^۱، سید خطیب الاسلام صدرنژاد^۲، داود حسینی

دانشکده مواد دانشگاه صنعتی شریف

Yaser_bahari@mehr.sharif.edu

چکیده

نانو پودر اکسید نیکل در قطعات الکتریکی، مواد مغناطیسی، کامپوزیت‌ها، خازن‌ها، سنسورهای شیمیایی، کاتالست‌ها و تهیه فلز کاربرد دارد. تولید این ماده به روش رسوب دهی شیمیایی موضوع این مقاله است. مواد اصلی شامل نترات نیکل شش آب (ماده اصلی حاوی نیکل) و سود (ماده راسب) و سرفکتانت (برای کاهش اندازه ذرات) می‌باشد. سرفکتانت مورد استفاده CTAB و در غلظت‌های مختلف بوده است. خواص پودر تولید شده از قبیل اندازه و شکل از طریق XRD، FTIR، SEM، TEM تعیین شده که نتایج گواه بر نانو بودن ذرات اکسید نیکل بدست آمده است.

کلمات کلیدی: اکسید نیکل، نانو پودر، رسوب دهی شیمیایی، سرفکتانت

۱- مقدمه


۱- دانشجوی دکتری نانو مواد، پژوهشکده نانو فناوری، دانشگاه صنعتی شریف

۲- استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف


NiO یک اکسید فلزی انتقالی مهم با ساختار شبکه مکعبی ($a_0=0/4195\text{nm}$) می باشد که به سبب خواص مغناطیسی جالبش مورد توجه می باشد [۲۱] و همچنین بعنوان کاتالیست در تشکیل متان با اکسیژن و دی اکسید کربن کاربرد دارد [۴۳]. ذرات بسیار ریز NiO با پراکندگی خوب برای کاربردهای بسیاری از جمله در ساخت فیلم های الکتروکرمیک، مواد مغناطیسی، سنسورهای گازی، کاتالیست ها، کاتدهای باتری های قلیایی و آند سل- های سوخت اکسید جامد مناسب است [۱۰-۵]. ذرات بسیار ریز NiO دارای رفتار سوپرمغناطیس می باشد [۱]. رفتار مغناطیسی ذرات NiO بسیار پیچیده بوده و قویاً متأثر از دما، تأثیرات هسته اندازه ذره، تأثیرات سطح و مرز دانه می باشد [۱۱]. الکترو نانو ساختاری NiO به سبب قابلیت های بیشتر نسبت به الکترودهای مشابه در خازن های الکتروشیمیایی مورد استفاده قرار گرفته اند. این خازن ها چگالی توان بزرگتری نسبت به خازن های رایج دارند و می توانند بدون هیچ گونه تأثیر زیان آور بر روی زمان عمر، بطور کامل تخلیه گردند. [۱۲ و ۱۳]. روش های بسیاری برای تولید نانو ذرات NiO مانند رسوب آمونیاکی، روش سل- ژل، واکنش حالت جامد، الکتروشیمی، پیرولیز، میکرومولسیون و... وجود دارد. اکثر این روش ها پیچیده و گران قیمت هستند. روش رسوب شیمیایی یک روش جذاب برای افزایش یکنواختی اندازه و ترکیب ذرات کروی به علت آسانی نسبی و مصرف انرژی پایین می باشد [۱۳].

۲- کار تجربی

مواد مورد استفاده شامل نیترات نیکل شش آبه ($Ni(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$)، سود ($NaOH$) و سرفکتانت CTAB می باشد. کلیه مواد مورد استفاده از شرکت آلمانی Merck تهیه شده و خلوص آنها ۹۹/۰٪ می باشد. روش کار بدین ترتیب است که ابتدا مقدار معینی از نیترات نیکل هیدراته و سود درون دو ظرف به طور جداگانه ریخته می شود. از آب مقطر به عنوان حلال هم برای سود و هم برای نیترات نیکل استفاده می شود. هدف در این مرحله آماده سازی دو محلول یکی حاوی یون نیکل و دیگری حاوی سود با غلظت های برابر (نیم مول بر لیتر) می باشد. برای رسوب دادن کامل نیکل، بر طبق واکنش های ۱-۳، تعداد مول سود باید حداقل ۲ برابر تعداد مول نیکل باشد:




واکنش کلی به صورت زیر خواهد بود:




توسط همزن مغناطیسی محلول هموژنی از هر کدام بدست می آید. هم نیترات نیکل و هم سود به سرعت در آب حل می شوند. پس از مدت بسیار کوتاهی، از انحلال اولی، محلول هموژن و سبز رنگی حاوی یون نیکل و از انحلال دومی محلول بی رنگی حاوی یون هیدروکسید حاصل می گردد. به منظور تولید نانو ذرات یکنواخت از سرفکتانت CTAB و در چهار غلظت مختلف (۴، ۲، ۱، ۰/۵ گرم در ۱۵۰ سی سی محلول) برای بررسی تأثیر غلظت سرفکتانت استفاده شده است. سپس دور همزن مغناطیسی تا نزدیک ۱۰۰۰ دور بر دقیقه افزایش می یابد. محلول حاوی یون نیکل به صورت کاملاً قطره قطره به محلول حاوی سود وارد می شود. به موازات افزودن محلول حاوی نیکل به محلول حاوی سود، رسوب سبز رنگی پدیدار خواهد شد. پس از فیلترسازی، رسوب سبز رنگ هیدروکسید نیکل در پشت کاغذ صافی باقی خواهد ماند و محلولی که از کاغذ صافی عبور می نماید کاملاً بی رنگ بوده و محتوی مواد مزاحم است. برای اطمینان از حذف کامل مواد مزاحم، رسوب حاصله توسط آب مقطر و اتانول شسته می شود. رسوب بدست آمده به مدت ۲۴ ساعت در آون در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد خشک می شود. در نهایت توسط کلسینه سازی به مدت ۲ ساعت در دمای بالاتر از ۳۰۰ درجه سانتی گراد پودر نیکل بدست خواهد آمد.

۳- نتایج و بحث




شکل ۱- نمودار TG رسوب هیدروکسید نیکل.

شکل ۱ نمودار TG رسوب هیدروکسید نیکل را نمایش می دهد. همانطور که ملاحظه می شود در دمای ۳۰۰°C به بعد تغییر جرمی ملاحظه نمی شود که در نتیجه در دماهای بالای ۳۰۰°C می توان کلسینه سازی نمود. تغییر جرم در محدوده ۱۵۰-۵۰°C مربوط به تبخیر آبی است که بصورت فیزیکی همراه پودر می باشد و تغییر جرم در محدوده ۳۰۰-۲۵۰°C مربوط به تبخیر آب ساختاری و تبدیل هیدروکسید نیکل به اکسید نیکل می باشد. شکل ۲ طیف FTIR نمونه نهایی (پس از کلسینه سازی) می باشد.



شکل ۲- طیف FTIR اکسید نیکل.

اعداد موج در طیف سنجی انجام شده در محدوده 400 cm^{-1} تا 4000 cm^{-1} می باشد. اگر به ترتیب از سمت چپ به راست پیش برویم، پیک‌های مشاهده شده مربوط به باندهای جذبی $O-H$ در عدد موج 3445 cm^{-1} و 1647 cm^{-1} و باند جذبی مربوط به یون کربنات در عدد موج 1383 cm^{-1} و نیز باند جذبی مربوط به پیوند $Ni-O$ در عدد موج 423 cm^{-1} می باشد. علت آنکه باندهای آب و کربنات هنوز در طیف FTIR دیده می شوند آن است که ذرات بسیار ریز حاصله سعی در جذب آنها بصورت فیزیکی دارند که البته مقدار آنها ناچیز است.



شکل ۳- نمودار XRD هیدروکسید نیکل.


شکل ۳ نمودار XRD رسوب هیدروکسید نیکل می باشد. نمودار XRD مربوط به $Ni(OH)_2.H_2O$ با شکل ۳ همخوانی بسیاری دارد و پیک‌های آن کاملاً مشابه پیک‌های بدست آمده است. در جدول ۱ اطلاعات کامل این پیک‌ها آورده شده است.

جدول ۱- اطلاعات مربوط به طیف XRD ماده متشکله اکسید نیکل

2θ	$d(A^\circ)$	intensity	hkl
19/25	4/67	67	001
33/06	2/7	100	100
38/53	2/33	100	101
52/09	1/76	16	102
59/05	1/56	53	110
62/72	1/48	32	111
69/34	1/35	4	200

جدول ۲- اطلاعات مربوط به طیف XRD اکسید نیکل



2θ	$d(A^\circ)$	intensity	hkl
۳۷/۲۴	۲/۴۱	۵۳	۱۱۱
۴۳/۲۷	۲/۰۸۹	۱۰۰	۲۰۰
۶۲/۸۷	۱/۴۷	۵۰	۲۲۰
۷۵/۴۱	۱/۲۵	۲۲	۳۱۱
۷۹/۴۰	۱/۲۰	۱۴	۲۲۲





شکل ۴- نمودار XRD ذرات کلسینه شده در دمای ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲ ساعت.

پیک‌های نمودار XRD در شکل ۴ کاملاً منطبق بر پیک‌های اکسید نیکل بوده و در نتیجه محصول بدست آمده قطعاً اکسید نیکل می‌باشد. شکل‌های ۵ تا ۸ عکس‌های SEM مربوط به چهار نمونه با غلظت سرفکتانت مختلف می‌باشد. برای بررسی اندازه ذرات از نرم افزار IMAGE ANALYZER استفاده شده است. در هر مورد ۱۰۰ ذره مورد بررسی قرار گرفته است. این شکل‌ها بیانگر ذرات نانومتری اکسید نیکل با توزیع مناسب می‌باشد. با افزایش غلظت سرفکتانت در محلول اندازه ذرات کوچکتر می‌شود. بطوریکه در شکل ۵ بازه وسیعی از اندازه ذرات از ۴۰ تا ۹۰ نانومتر حاصل شده‌اند و بیش از ۸۰٪ ذرات اندازه‌ای بیشتر از ۵۰ نانومتر دارند. و در شکل ۸، ۹۸٪ ذرات کمتر از ۵۰ نانومتر می‌باشند و حداقل اندازه ذرات نیز به کمتر از ۳۰ نانومتر تقلیل یافته است. میانگین



اندازه ذرات در شکل ۹ آورده شده است. عکس TEM مربوط به نمونه محتوی چهار گرم CTAB در شکل ۱۰ نیز نشان دهنده ذرات نانومتری اکسید نیکل با توزیع مناسب است.




شکل ۵- عکس SEM نمونه محتوی نیم گرم CTAB، $T=300^{\circ}C$ ، $t=2h$ ، (شکل سمت چپ) و نمودار توزیع اندازه ذرات حاصله (شکل سمت راست)




شکل ۶- عکس SEM نمونه محتوی یک گرم CTAB، $T=300^{\circ}C$ ، $t=2h$ ، (شکل سمت چپ) و نمودار توزیع اندازه ذرات حاصله (شکل سمت راست).



شکل ۷- عکس SEM نمونه محتوی دو گرم CTAB ، $T=300^{\circ}C$ ، $t=2h$ ، (شکل سمت چپ) و نمودار توزیع اندازه ذرات حاصله (شکل سمت راست).



شکل ۸- عکس SEM نمونه محتوی چهار گرم CTAB ، $T=300^{\circ}C$ ، $t=2h$ ، (شکل سمت چپ) و نمودار توزیع اندازه ذرات حاصله (شکل سمت راست).



شکل ۹- مقایسه متوسط اندازه ذرات در مقادیر مختلف CTAB.



شکل ۱۰- عکس TEM نمونه محتوی چهار گرم CTAB، $T=300^{\circ}C$ ، $t=2h$

۴- نتیجه گیری

- بر طبق دیاگرام TG حداقل دمای کلسینه سازی رسوب هیدروکسید نیکل $300^{\circ}C$ درجه سانتی گراد می باشد.
- طیف XRD رسوب اولیه نشان دهنده تشکیل هیدروکسید نیکل است و طیف XRD نهایی گواه بر تشکیل بلورهای اکسید نیکل می باشد.
- عکس های بدست آمده از SEM و همچنین TEM نشان دهنده ذرات اکسید نیکل نانومتری با توزیع مناسب می باشد.
- با افزایش غلظت سرفکتانت CTAB در محلول اندازه ذرات از 61 نانومتر در مقدار نیم گرم تا 35 نانومتر در مقدار چهار گرم کاهش می یابد.

تشکر و قدردانی

از کلیه مسئولان آزمایشگاه الکتروشیمی پژوهشگاه مواد و انرژی و جناب آقای دکتر واعظی به خاطر همکاری و راهنمایی ایشان قدردانی می شود.

مراجع

- ۱- Tokeer Ahmad, Kandalam V. Ramanujachary, Samuel E. Lofland, Ashok K. Ganguli, J. Solid State Sciences, 8 (2006) 425-430.
- ۲- Qiang Li, Lin-Sheng Wang, Bing-Yuan Flu, Cui Yang, Lin Zhou, Li Zhang, J. Materials Letters, 61 (2007) 1615-1618.
- ۳- Shan Xu, Xingbin Yan, Xiaolai Wang, J. Fuel, 85(2006) 2243-2247.
- ۴- 21-A.M. Alsobaai, R. Zakaria, B.H. Hameed, J. Chemical Engineering Journal, 132 (2007) 77-83.
- ۵- K. C. Min, M. Kim, Y.-H. You, S.S. Lee, Y.K. Lee, T.-M. Chung, C.G. Kim, J.-H. Hwang, K. S. An, N.-S. Lee, Y. Kime, J. Surface & Coatings Technology, 201 (2007) 9252-9255.

- ۶- Noboru Yoshikawa, Etsuko Ishizuka, Ken-ichi Mashiko, Shoji Taniguchi, *J. Materials Letters*, 61 (2007) 2096–2099.
- ۷- I. Hotovy, J. Huran, L. Spiess, H. Romanus, D. Buc, R. Kosiba, *J. Thin Solid Films*, 515 (2006) 658 – 661.
- ۸- Lan Zhang, San Ping Jiang, Wei Wang, Yujun Zhang, *J. Power Source*, 170 (2007) 55-60.
- ۹- Chang-Zhou Yuan, Bo Gao, Xiao-Gang Zhang, *J. Power Source*, 170 (2007) 131-147.
- ۱۰- Xianshuang Xin, Zhe Lu, Baibin Zhou, Xiqiang Huang, Ruibin Zhu, Xueqing Sha, Yaohui Zhang, Wenhui Su, *J. Alloys & Compounds*, 427(2007)251-255..
۱۱. R. D. Zysler, E. Winkler, M. Vasquez Mansilla, D. Fiorani, *J. Physica B*, 384(2006)277-281.
۱۲. X. H. Huang, J. P. Tu, B. Zhang, C. Q. Zhang, Y. Li, Y.F. Yuan, H. M. Wu, *J. Power Sources*, 161 (2006), 541-544
- ۱۳- Xian-Ming Liu, Xiao-Gang Zhang, Shao-Yun Fu, *J. Materials Research Bulletin*, 41 (2006) 620-627.

Synthesis of Nickel oxide Nanopowder by chemical precipitation and study the effect of surfactant on the size of particles

Y. Bahari*, S. K. Sadrnezhaad, D. Hosseini

Yaser_bahari@mehr.sharif.edu

Abstract

Nickel oxide Nanopowder is used in production of nickel, electric objects, magnetic materials, composites, capacitors, chemical sensors and chemical catalysts. Production of NiO by chemical precipitation is the approach utilized in this project. Materials mainly used in this project are nickel nitrate hexahydrate (as a basic material), sodium hydroxide (as a precipitator material) and the following surfactants (for reduction in particle size). Applied the cationic surfactant (CTAB) surfactants, from 0.5 up to 4.0 gram. Nanopowders properties such as size and shape are identified by XRD, FTIR, SEM and TEM. The results obtained confirm the presence of nickel oxide nanopowders produced during chemical precipitation

Keywords: Nickel oxide Nanopowder, surfactant, chemical precipitation