

بررسی خواص فشاری فوم آلومینیومی سلول بسته

مصطفی ملک جعفریان^۱، سید خطیب الاسلام صدر نژاد^۲، سعود گلستانی پور^۳، محمد صادق ابروی^۴

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثر ذرات استحکام بخش SiC و عامل فوم ساز CaCO₃ بر روی رفتار فشاری فوم های آلومینیوم تولید شده به روش ذوبی پرداخته شده است. به منظور بررسی رفتار فشاری فوم های آلومینیوم، تست فشار تک محور طبق استاندارد DIN 50134 نمونه ها تهیه و مورد آزمایش قرار گرفت. اثر پارامترهای مکانیکی نظیر استحکام تسلیم فشاری، استحکام فشاری نهایی، و تنش فشاری مسطح تحت مقادیر مختلف ذرات سرامیک SiC و کربنات کلسیم مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان دادند در یک دانسیته برابر از فوم کامپوزیتی AISi7Mg/SiCp تنش تسلیم و تنش فشاری مسطح فوم کامپوزیتی با افزایش حجم ذرات SiC افزایش می یابد. همچنین با افزایش درصد کربنات کلسیم میزان درصد تخلخل افزایش پیدا کرده که در نتیجه باعث کاهش تنش تسلیم و تنش فشاری مسطح فوم آلومینیوم می شود.

واژه های کلیدی: فوم آلومینیوم، سلول بسته، خواص فشاری، کاربرد سیلیسیم، کربنات کلسیم

۱ - دانشجوی کارشناسی ارشد - دانشکده مهندسی و علم مواد - دانشگاه صنعتی شریف - خیابان آزادی - تهران - ایران - صندوق پستی ۹۴۶۶-۱۱۱۵۵ (malekjafarian@mehr.sharif.ir)

۲ - استاد دانشکده مهندسی و علم مواد - دانشگاه صنعتی شریف

۳ - دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد - عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد مشهد

۴ - کارشناس مهندسی مواد - عضو گروه پژوهشی مواد جهاد دانشگاهی واحد مشهد

۱. مقدمه:

مواد فومی خانواده‌ای از مواد نوین به شمار می‌روند که با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد، مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. از جمله ویژگیهای مذکور داشتن نسبت استحکام به وزن بالا، خواص حرارتی ویژه در جذب و یا انتقال حرارت، خواص الکتریکی خاص و قابلیت‌های ویژه در جذب صوت و انرژی می‌باشد. به طور کلی مواد فومی، دسته‌ای از مواد هستند که با روش‌های گوناگونی متخلخل شده‌اند. این تخلخل‌ها باعث ایجاد خواص ویژه‌ای می‌شود که حتی منجر به اختصاص طبقه‌ای جدید در تقسیم‌بندی‌های علمی مواد مهندسی شده است. از این میان، برجسته‌ترین خواص فوم‌های فلزی به رفتار فشاری فوم‌ها، می‌توان اشاره کرد [۱-۳].

تحت فشار، فوم‌های فلزی رفتار متفاوتی در مقایسه با فلزات از خود نشان می‌دهند. در منحنی تنش - کرنش فوم‌ها ناحیه مسطحی وجود دارد که در آن تحت یک تنش ثابت، کرنش در محدوده وسیعی تغییر می‌کند. این نوع رفتار فوم‌های فلزی آنها را برای استفاده در کاربردهای جذب انرژی، در جاهایی که در یک تنش ثابت نسبتاً کم، تغییر فرم زیادی می‌تواند صورت بگیرد، مناسب می‌سازد [۲]. خصوصیتی که خواص فشاری مکانیکی فوم را تعیین می‌کنند عبارتند از؛ مدول یانگ (E) (سفتی مواد سلولی)، حد الاستیک (σ_y) (که ممکن است تغییر کمی تحت فشار و کشش داشته باشد)، استحکام کششی (σ_{UTS})، تنش در ناحیه مسطح تحت فشار (σ_{PL}) (به معنای پلاستیک است)، کرنش در ناحیه تراکم، کرنش کششی نهایی (ϵ_{UTS}) و کرنش شکست (ϵ_f). این پارامترها در یک دانسیته معین به نوع فوم، باز یا بسته بودن حفرات، انیزوتروپی و سایر پارامترهای ساختاری آن بستگی دارد [۷]. هدف از این پژوهش بررسی پارامترهای مکانیکی نظیر استحکام تسلیم فشاری، استحکام فشاری نهایی، و تنش فشاری مسطح تحت مقادیر مختلف ذرات سرامیک SiC و کربنات کلسیم می‌باشد.

۲. مواد و روش تحقیق

آلیاژ آلومینیوم ریختگی A356 به عنوان فلز پایه انتخاب گردید. فاز تقویت کننده شامل ذرات SiC با خلوص ۹۸٪ وزنی و اندازه برابر با ۱۰ میکرومتر تهیه شد.

فوم آلومینیوم با تکنیک فوم سازی مستقیم مذاب با استفاده از عامل فوم ساز کربنات کلسیم (CaCO_3) تهیه گردید. برای تولید محصول فومی ابتدا شمش آلومینیوم به همراه مقادیر مشخص از ذرات SiC با استفاده از تکنیک ریخته گری گردابی در دمای ۶۸۰-۶۵۰ درجه سانتیگراد تولید شد. پس


چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسين متالورژی و جامعه علمی ريخته گری ايران

از آن پودر کربنات کلسيم به مذاب در حال اغتشاش اضافه شده و مذاب در دمای ۷۱۰ درجه سانتیگراد برای مدت چند دقیقه نگه داشته شد تا کربنات کلسيم تجزیه شود و تولید گاز CO₂ نماید. در ادامه فوم تولید شده از کوره خارج شده و در هوای خنک می شود. مقادیر ۳،۱ و ۵ درصد وزنی از پودر کربنات کلسيم و مقدار ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد حجمی ذرات SiC برای تولید فوم کامپوزیتی آلومینیوم استفاده گردید تا اثر متفاوت این مقادیر بر روی خواص فشاری فوم تولید شده بررسی گردد [۸].


آزمون فشار تک محوره طبق استاندارد DIN50134 بر روی نمونه های فومی مکعبی به ابعاد 30mm×30mm×40mm با استفاده از ماشین تست Zwick Z250 یونیورسال کنترل شونده با کامپیوتر با سرعت کرنش 0.5 mm/min انجام شد. ابعاد نمونه طبق استاندارد باید حداقل هفت برابر اندازه سلول های فوم باشد تا از تاثیر اندازه سلول ها بر خواص فشاری فوم جلوگیری شود [۷].

چگالی نمونه ها با استفاده از نسبت وزن به حجم مشخص شد. نسبت دانسیته نسبی بصورت ρ/ρ_s تعریف شده و عبارتند از نسبت چگالی محصول فومی به چگالی ماده موجود در دیواره می باشد.

میکروسکوپ نوری مدل Olympus PM3 و الکترونی روبشی SEM مدل LEO 1450 (35 KV) برای بررسی ساختار سلول ها و توزیع ذرات SiC در در فوم کامپوزیتی Al/SiCp به کار برده شده است. شکل ۱ ساختار سلول و توزیع ذرات SiC در دیواره سلول را نشان می دهد.



الف




ب

شکل ۱. الف) تصویر SEM از ساختار سلولی فوم آلومینیوم و توزیع ذرات SiC (ب) تصویر ساختار یکنواخت سلول های فوم آلومینیوم

۳. نتایج و بحث

۳.۱. آنالیز منحنی تنش کرنش فشاری فوم آلومینیوم

این منحنی برای فوم های مختلف متفاوت است اما همه آنها از سه ناحیه مجزا تشکیل شده اند
 ۱- ناحیه اولیه که در آن تنش تقریباً به صورت الاستیک خطی افزایش می یابد، ۲- ناحیه تنش ثابت^۱
 که مقدار تنش در این ناحیه دارای تغییرات کمی است و ۳- ناحیه استحکام مجدد فوم و چگال شدن^۲.



شکل ۲. بررسی منحنی تنش کرنش فشاری فوم آلومینیوم


پس از ناحیه الاستیک یک سخت شوندگی در نمودار مشاهده می شود که با رفتار سخت شوندگی ماده اصلی در حالت غیر فومی متفاوت است. سخت شوندگی در فوم به علت تخریب دیواره ها در اثر اعمال نیرو و از بین رفتن آنها کمتر است. پس از ناحیه الاستیک، یک ناحیه مسطح و پس از آن تراکم نهایی فوم مشاهده می شود.

¹ Plateau

² Densification

چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسين متالورژي و جامعه علمي ريخته گري ايران

در تحقيقات صورت گرفته بر روي فوم هاي آلومينيومي و بررسي رفتار آنها تحت فشار، تغيير فرم يال ها و ديواره هاي سلول بصورت زير مشاهده شد . همان طور که در شکل ۳ مشاهده مي شود تغيير فرم بصورت فشاري است [۱-۳].




شکل ۳. تغيير فرم فشاري لبه سلول ها در طول آزمون فشار بر روي فوم آلومينيوم

اگر تنش ها در گوشه ها و ديواره ها از تنش تسليم (σ_{YS}) جامد تجاوز کند ، وارد ناحيه پلاستيک مي شويم و تغيير فرم خطي و قابل بازگشت نيست . به علت ساختار غير يکنواخت برخي از فوم هاي فلزي در کرنش هاي نسبتا کم در برخي از قسمت هاي فوم تمرکز تنش از تنش تسليم تجاوز مي کند ، که اين مسئله باعث تغيير فرم پلاستيک زود هنگام فوم مي شود . بنا بر اين ناحيه الاستيک خطي در منحنی تنش - کرنش يک فوم نرم در حالت کلی به سختی گسترش مي يابد . افزايش نيرو بر روي فوم باعث کماتش گوشه هاي سلول و در نواحی ضعيف تر باعث کماتش گوشه ها و ديواره هاي سلول مي شود . باند تغيير فرم عمود بر جهت اعمال نيرو گسترش مي يابد، که طی آن تغيير فرم پلاستيک سلول ها رخ مي دهد و اين همراه با ورود به ناحيه مسطح در منحنی تنش - کرنش است . ناحيه مسطح منحنی تنش - کرنش کاملا مسطح نمی باشد و سطح آن به شکل دندانه ای و موج دار رخ مي دهد . با افزايش کرنش ، باندهای تغيير فرم بيشتري تشکيل مي شوند و با از بين رفتن بيشتري سلول ها وارد ناحيه تراکم منحنی مي شويم . به علت ناحيه هموار وسيعی که در منحنی تنش - کرنش تحت فشار مشاهده مي شود ، قابليت و راندمان جذب انرژی خوبی وجود دارد . زيرا در اين ناحيه که مقدار تنش ثابت باقی مي ماند ، تغيير شکل قابل توجهی امکانپذير است و حاصل ضرب اين دو مقدار انرژی جذب شده فراوانی را در پی خواهد داشت .


۳ ۴. بررسی تاثیر کاربید سیلیسیوم بر روی رفتار فشاری فوم

ذرات کاربید سیلیسیوم افزوده شده به عنوان یک عامل پایدار کننده فوم، همچنین سبب تاثیر مثبت بر خواص فشاری فوم نیز می گردد. نتایج نشان می دهد که با افزایش درصد حجمی ذرات کاربید سیلیسیوم افزوده شده در مذاب کامپوزیتی آلومینیوم سبب افزایش استحکام تسلیم فوم های آلومینیوم تولید شده می گردد. چون ترکیب دیواره حفرات نیز تحت تاثیر ترکیب مذاب فوم شونده است. ذرات کاربید سیلیسیوم در فوم این نیروی فشاری را تا حدی تحمل می کنند و باعث افزایش استحکام می شوند تا اینکه نیروی وارده فراتر از حد تحمل فوم شود و باعث شکست از فصل مشترک یا از درون ذرات کاربید سیلیسیوم می شود.



شکل ۴. منحنی تنش کرنش فشاری فوم های کامپوزیتی تولید شده با مقادیر ثابت کربنات کلسیم و کسر حجمی متفاوت ذرات SiC


افزایش درصد کاربید سیلیسیوم سبب افزایش ضخامت دیواره سلول های فوم گردیده و میزان تخلخل فوم کمتر شده در نتیجه باعث افزایش دانسیته فوم می گردد. رفتار فشاری فوم های کامپوزیتی به شدت تابع دانسیته فوم است، تنش در مرحله تخریب سلول ها به نسبت افزایش چگالی نمونه فوم افزایش می یابد و شدت چگال شدن مرحله سوم نیز برای فوم چگال تر به همان نسبت بیشتر است.



شکل ۵. نمودار تاثیر کاربرد سيليسیوم بر روی دانسیته فوم


۳ ۴. بررسی تاثیر کربنات کلسیم بر روی رفتار فشاری فوم

کربنات کلسیم به عنوان عامل فوم ساز باعث ایجاد تخلخل در فلز زمینه می شود. با افزایش درصد وزنی کربنات کلسیم درصد تخلخل افزایش می یابد که این سبب کاهش دانسیته فوم می گردد.



شکل ۶. نمودار تاثیر کربنات کلسیم بر روی دانسیته فوم با ۱۰ درصد کاربرد سيليسیوم

نتایج نشان می دهد با افزایش کربنات کلسیم استحکام تسلیم فشاری، تنش فشاری مسطح و استحکام فشاری نهایی فوم کاهش می یابد که این به دلیل افزایش درصد تخلخل (کاهش دانسیته) فوم ها می باشد.




شکل ۷. منحنی تنش کرنش فشاری فوم های کامپوزیتی تولید شده با مقادیر ثابت کاربید سیلیسیم و درصد وزنی مختلف پودر کربنات کلسیم

۴. نتیجه گیری


۱ - نتایج آزمون فشار از فوم های آلومینیومی تقویت شده با ذرات کاربید سیلیسیم نشان می دهد که منحنی تنش کرنش به شکل ناصاف و داندانه ای می باشد و از سه ناحیه تشکیل شده است: ناحیه اول که در آن تنش تقریباً به صورت الاستیک خطی افزایش می یابد، ناحیه دوم تنش ثابت که مقدار تنش در این ناحیه دارای تغییرات کمی است و ناحیه سوم استحکام مجدد فوم و چگال شدن.

۲ - افزایش کاربید سیلیسیوم در مقادير ثابت عامل فوم ساز کربنات کلسیم سبب افزایش استحکام فشاری مسطح فوم می گردد .




شکل ۸. نمودار تاثیر کسر حجمی ذرات کاربید سیلیسیوم بر استحکام فشاری مسطح فوم آلومینیوم در مقادير ثابت کربنات کلسیم

۳ - افزایش عامل فوم ساز کربنات کلسیم در مقادير ثابت کاربید سیلیسیوم سبب کاهش استحکام فشاری مسطح فوم آلومینیوم تولید شده می گردد .



شکل ۹. نمودار تاثیر درصد وزنی عامل فوم ساز کربنات کلسیم بر استحکام فشاری مسطح فوم آلومینیوم در مقادير ثابت کاربید سیلیسیوم

۴ - نتایج نشان می دهد با افزایش دانسیته نسبی (ρ/ρ_s) که این مقدار با افزایش کاربید سیلیسیوم و کاهش کربنات کلسیم صورت می گیرد، سبب افزایش میزان استحکام فشاری سطح می گردد.



شکل ۱۰. نمودار تاثیر دانسیته نسبی بر استحکام فشاری سطح فوم های آلومینیوم تولید شده

۵. مراجع

1. P.S. Liu, T.F. Li, C. Fu , Relationship between electrical resistivity and porosity for porous metals , 1998.
2. Koichi Kitazono, Yusuke Kikuchi, Eiichi Sato, Kazuhiko Kuribayashi, Anisotropic compressive behavior of Al–Mg alloy foams manufactured through accumulative roll-bonding process, Materials Letters 61 (2007) 1771–1774.
3. Jiaan Liu, Sirong Yu, Xianyong Zhu, Ming Wei, Yanru Luo, Yaohui Liu, The compressive properties of closed-cell Zn-22Al foams, Materials Letters Article in press.
4. K. Isomura , Y. Kume , M. Kobashi , N. Kanetake, Effect of skin layer on compressive properties of aluminium Foams, MetFoam 2009
5. Yu Sirong ,Liu Jiaan, Luo Yanru, Liu Yaohui ,Compressive behavior and damping property ofZA22/SiCp composite foams , Materials Science and Engineering A 457 (2007) 325–328
6. E. Koza, , M. Leonowicz, S. Wojciechowski, F. Simancik ,Compressive strength of aluminium foams , Materials Letters 58 (2003) 132– 135
7. N. Kanetake ,International standard for compression test of porous andcellular metals, MetFoam 2009
8. M. Golestanipour, H. Amini Mashhadi, M. S. Abravi, M. Malek Jafarian ,Manufacturing of

- Al/SiCp composite foams using calcium carbonate as foaming agent, Journal of Materials Processing Technology
9. Feng Yi, Zhengang Zhu ,Strain rate effects on the compressive property and the energy-absorbing capacity of aluminum alloy foams, Materials Characterization 47 (2001) 417– 422
 10. WANG DEQING, XUE WEIWEI ,Cell structure and compressive behavior of an aluminum foam, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 40 (2005) 3475 – 3480

An Investigation on Compressive properties of closed cell aluminum foam

M.Malekjafarian*, k. Sadrnezhad ,M.Golestanipour , M.S.Abravi

Sharif University of Technology , Azadi Ave., Tehran , Iran , P.O. Box 11155-9466

E-mail: Malekjafarian@mehr.sharif.ir(*M.Malekjafarian*)

Abstract

The effects of SiC Particles and CaCO₃ foaming agent on compressive behavior of aluminum foam produced by direct foaming route of melt are investigated in this study . single-axis compression test was carried out according to DIN 50134 standard . compressive stress – strain curve of aluminum foam is not smooth and exhibit some serrations. At the same relative density of foams the plateau stress of the composite foams increasing SiC_p volume fraction and decreasing CaCO₃ weight percent . The relation between plateau stress, relative density , weight percent of CaCO₃ and SiC_p volume fraction of Al/SiC_p composite foams with a given particle size was investigated.

Keywords: Aluminum foam, closed cell, compression properties, silicon carbide, calcium carbonate