

ستنتر نانو کامپوزیت نیترید کربن گرافیتی - هماتیت برای استفاده در درمان سرطان

خلاصه

مقدمه: با توجه به ازدیاد روزافزون تعداد بیماران مبتلا به سرطان در جهان، معرفی روش‌های جدید درمانی و همچنین افزایش اثربخشی و کاهش عوارض جانبی روش‌های مرسوم ضرورت دارد. در همین راستا هدف از انجام این پژوهش سنتر نانو کامپوزیت کربن نیترید گرافیتی - هماتیت به روشی ساده و ارزان برای درمان سرطان از طریق گرمادرمانی و نورپویادرمانی همزمان است.

روش بررسی: نانو کامپوزیت نیترید کربن گرافیتی - هماتیت ($\text{g-C}_3\text{N}_4/\text{Fe}_2\text{O}_3$) به روش هیدرورترمال سنتر شد. مشخصه‌یابی محصول توسط آزمون پراش پرتوی ایکس (XRD)، تصویربرداری با میکروسکوب الکترونی روبشی (SEM)، آزمون مغناطیسی سنجی^۱ (VSM)، طیف‌سنگی جذبی امواج مرئی - فرابنفش^۲ و طیف‌سنگی فوتولومینسانس^۳ (PL Spectra) انجام شد. امکان گرمادرمانی نانو کامپوزیت با روش مغناطیسی و همچنین امکان استفاده از نانو کامپوزیت در روش نورپویادرمانی^۴ (PDT) برای درمان سرطان بررسی شد.

یافته‌ها: آزمون VSM قابلیت مغناطیسی برای هدایت نانو کامپوزیت به داخل تومور با اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی را نشان داد. تغییرات دما بر حسب زمان در حضور میدان مغناطیسی بررسی شد و مشاهده شد که نانو کامپوزیت سنتر شده در این پژوهش می-تواند در درمان سرطان به روش گرمادرمانی مغناطیسی^۵ مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با مطالعه رفتار نوری نانو کامپوزیت نشان داده شد که از نانو کامپوزیت سنتر شده در این پژوهش نیز می‌توان در روش نورپویادرمانی به‌طور مؤثری استفاده کرد.

نوید قانع^۱

نفعه پورزاگر^۲

سید خطیب الاسلام صدرنژاد^۳

۱. دانشجویی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

۲. کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

۳. استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

1. Scanning Electron Microscope

2. Vibrating Sample Magnetometer

3. UV visible spectroscopy

4. Photoluminescence spectroscopy

5. Photodynamic therapy

6. Magnetic hyperthermia therapy

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، نانوکامپوزیت نیترید کربن گرافیتی- هماتیت به عنوان ماده‌ای با امکان هدایت به بافت سرطانی توسط میدان مغناطیسی و همچنین امکان درمان سرطان با تلفیق دو روش گرمادرمانی مغناطیسی و نورپویادرمانی معرفی شد.

واژه‌های کلیدی: نانوکامپوزیت، کربن نیترید گرافیتی (C_3N_4 g)، هماتیت (Fe_2O_3)، گرمادرمانی، نورپویادرمانی

نویسنده مسئول: سید خطیب الاسلام صدرزاد
sadrnezh@sharif.edu - ۰۲۱۶۴۹۴۶۴۹

مقدمه

سازمان غذا و داروی آمریکا^۱ تأیید شده است [۶].

یک دیگر از مزایای استفاده از نانوذرات اکسید آهن، قابلیت هدایت توسط میدان مغناطیسی و انتخابی عمل کردن در بافت‌های بیمار نظری بافت‌های سرطانی است که این ویژگی باعث کاهش آسیب به بافت‌های سالم و عوارض جانبی می‌شود [۵و۷].

نورپویادرمانی هم یک روش نو برای درمان سرطان است. در این روش پس از تابش نور با طول موج مناسب به مواد حساس به نور، گونه‌های فعال اکسیژن^۲ تولید می‌شوند. این گونه‌ها می‌توانند سلول‌های سرطانی را از بین ببرند. نورپویادرمانی در مقایسه با شیوه‌های رایج درمان سرطان، نظیر جراحی و شیمی درمانی، غیرتهاجمی و با عوارض جانبی کمتر است. به همین دلیل این روش در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و تلاش‌های محققان بر افزایش هرچه بیشتر تأثیر آن بر درمان سرطان و همچنین کاهش عوارض جانبی معطوف شده است [۸و۹]. ماده مورد استفاده در نورپویادرمانی باید دارای قابلیت انتخابی عمل کردن باشد. همچنین برای جلوگیری از آسیب به بافت‌های سالم بدن، لازم است وقتی در معرض نور مرئی یا نور با طول موج اندکی بالاتر قرار می‌گیرد، فعال شود زیرا در صورت نیاز به تابش نور فرابینفشن، بافت‌های سالم نیز در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرند [۱۰و۱۱].

با توجه به این که برای تولید گونه‌های فعال اکسیژن، وجود مولکول‌های اکسیژن در محیط درمان ضرورت دارد، بنابراین یکی از مواردی که موجب کاهش تأثیر روش نورپویادرمانی می‌شود، کمبود اکسیژن در بافت‌های سرطانی است. لذا، بهمنظور افزایش اثربخشی روش نورپویادرمانی و کاهش حداکثری عوارض جانبی، یکی از ایده‌ها می‌تواند استفاده از مواد حساس به نور با قابلیت شکافت فوتوکاتالیستی آب بهمنظور تولید اکسیژن و تبدیل آن به گونه‌های فعال اکسیژن (با توجه به این نکته که بافت‌های بدن در محیط آبی قرار گرفته‌اند) باشد [۱۲].

2. U.S. Food and Drug Administration

3. Reactive Oxygen Species

براساس تخمین سازمان جهانی بهداشت و سایر سازمان‌های مرتبط، سرطان هر ساله بیش از ۱۲ میلیون نفر را در سراسر گیتی درگیر می‌کند و منجر به بیش از ۷ میلیون مورد مرگ در سال می‌شود که این میزان معادل با بیش از ۱۳ درصد کل موارد مرگ‌ومیر در جهان است. براین اساس سرطان پس از بیماری‌های قلبی دومین عامل مرگ در دنیا است [۱].

شیمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی متداول ترین روش‌های علاج سرطان هستند. به کارگیری این روش‌ها علاوه‌بر بافت‌های سرطانی بر بافت‌های سالم نیز اثر می‌گذارند. بنابراین عوارض جانبی نظیر بی‌اشتهاای و تهوع و ضعف جسمانی را به دنبال دارند [۲]. درنتیجه، با توجه به از دیدار روزافزون تعداد بیماران مبتلا به سرطان در جهان، فعالیت محققان برای معرفی روش‌های جدید درمانی و همچنین افزایش اثربخشی و کاهش عوارض جانبی روش‌های مرسوم گسترش یافته است. معرفی و توسعه روش‌هایی چون گرمادرمانی^۳ و نورپویادرمانی از جمله نتایج این تلاش‌ها است [۳].

گرمادرمانی یک روش نوپاژه‌ر است که با بالا بردن دمای بافت‌های آسیب‌دیده تا حدود ۴۴ درجه سانتی‌گراد، سلول‌های سرطانی یا مستقیماً از بین می‌روند و یا به سایر روش‌های درمانی نظیر شیمی درمانی و پرتو درمانی پاسخ می‌دهند. مهم‌ترین نکته در استفاده از روش گرمادرمانی، ایجاد حرارت لازم به منظور بالا بردن کافی دما در بافت تومور و در عین حال مصون ماندن بافت‌های سالم از آسیب است. در همین راستا یکی از روش‌هایی که توجه محققان را به خود جلب کرده است، استفاده از نانوذرات مغناطیسی می‌باشد. این ذرات پس از تزریق و هدایت به بافت سرطانی در معرض یک میدان مغناطیسی متناظر قرار می‌گیرند و گرمای لازم برای آسیب به سلول‌های تومور را تولید می‌کنند [۴و۵].

نانوذرات اکسید آهن از جمله مواد رایجی هستند که می‌توانند در گرمادرمانی مغناطیسی مورد استفاده قرار گیرند. اکسیدهای آهن به‌سبب ارزان بودن، غیررسمی بودن و خواص دیگر شان در سایر امور پزشکی همچون ضدغوفونی کردن، تصویربرداری پزشکی و دارورسانی به کار می‌روند [۶]. استفاده از نانوذرات اکسید آهن در کاربردهای پزشکی توسط

1. Hyperthermia therapy

مؤثری قابلیت جذب در ناحیه مرئی را افزایش می‌دهد و همچنین سرعت بهم‌پیوستن جفت‌های الکترون‌حفره را کاهش می‌دهد، بنابراین انتظار می‌رود شاهد بهبود چشمگیر خواص فتوکاتالیستی کامپوزیت حاصل و درنتیجه بهبود کارآیی ماده نانوکامپوزیتی در روش نورپویادرمانی بهویژه در معرض نور مرئی باشیم.

هدف از انجام این پژوهش سنتز نانوکامپوزیت کربن نیترید گرافیتی- هماتیت به روشنی ساده و ارزان برای درمان سرطان از طریق گرمادرمانی و نورپویادرمانی همزمان است. نوآوری مقاله امکان سنجی قابلیت استفاده از نانوذرات نیترید کربن گرافیتی- هماتیت برای هدایت به درون تومور و سپس حذف تومور با اعمال همزمان گرما و نور، بدون آسیب به بافت‌های سالم مجاور است.

روش بررسی

ملامین ($\text{C}_3\text{H}_6\text{N}_6, >99\%$), اوره ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}, >99\%$) و نیترات آهن (III) ($\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}, >98\%$) از شرکت مرک^۶ خریداری شد.

سنتز نانوکامپوزیت $\text{g-C}_3\text{N}_4 - \text{Fe}_2\text{O}_3$

ابتدا $\text{g-C}_3\text{N}_4$ با روشنی که قبلاً گزارش شده است [۲۰] و بهطور خلاصه در ادامه می‌آید، سنتز شد: مقداری ملامین درون یک بوته سرپوشیده ریخته شد و تا دمای 55°C درجه سانتی گراد به مدت ۳ ساعت درون یک کوره مافلی حرارت داده شد. محصول به دست آمده $\text{g-C}_3\text{N}_4$ نام‌گذاری شد.

سپس نانوکامپوزیت $\text{g-C}_3\text{N}_4 - \text{Fe}_2\text{O}_3$ به روش مقابله سنتز شد: از مواد $\text{g-C}_3\text{N}_4$ آهن (III) نیترات، آبه و اوره به ترتیب مقدار $2/52\text{ g}$ ، $2/75\text{ g}$ و $3/2\text{ g}$ به آب دیونیزه اضافه شد. سپس مخلوط تا تبخیر شدن کامل آب در دمای 80°C درجه سانتی گراد به وسیله همزن مغناطیسی هم زده شد. در نهایت پودر حاصل جمع‌آوری و در هاون خرد شد.

به منظور مقایسه خواص نانوکامپوزیت حاصل با مواد خالص، اکسید آهن نیز با روشنی که در ادامه می‌آید سنتز شد. از مواد آهن (III) نیترات، آبه و اوره به ترتیب مقدار $2/52\text{ g}$ ، $2/75\text{ g}$ و $3/2\text{ g}$ به آب دیونیزه اضافه شد. سپس مخلوط تا تبخیر شدن کامل آب در دمای 80°C درجه سانتی گراد به وسیله همزن مغناطیسی هم زده شد. در نهایت پودر حاصل جمع‌آوری و با نام Fe_2O_3 نام‌گذاری شد.

مشخصه‌یابی

الگوی پراش پرتوی ایکس به وسیله دستگاه TESCAN MIRA III با لامپ مس تهیه شد. تصاویر SEM با دستگاه PW 1730 PHILIPS گرفته شد. بررسی خواص مغناطیسی در میدان $10,000$ اورستد


نیترید کربن گرافیتی ($\text{g-C}_3\text{N}_4$) با وجود دارا بودن قابلیت جذب نور در ناحیه مرئی، ماده‌ای غیرسمی و زیست‌سازگار است. همچنین بهدلیل خواص فتوکاتالیستی منحصر به فرد خود در کاربردهای نظری شکافت آب و حذف آلودگی‌های زیستمحیطی مورد توجه قرار گرفته است [۱۳]. این ماده همچنین در کاربردهای پزشکی نظری دارورسانی و تصویربرداری نیز می‌تواند به کار گرفته شود [۱۴]. با توجه به این ویژگی‌ها، نیترید کربن گرافیتی به عنوان یک ماده حساس به نور مرئی با قابلیت کاربرد در نورپویادرمانی نیز قابل به کارگیری است [۱۵، ۸]. با این حال، مهم‌ترین ضعف $\text{g-C}_3\text{N}_4$ که باعث افت عملکرد آن در کاربردهای گوناگون می‌شود، بازترکیب سریع جفت‌های الکترون‌حفره است.

افزایش کارآیی در عملیات نورپویادرمانی، تابع میزان جدایش جفت‌های الکترون‌حفره ناشی از جذب نور توسط ماده است زیرا برای تولید گونه‌های اکسیژن فعل لازم است که الکترون‌ها و حفره‌های تولید شده بتوانند بهطور جداگانه با مولکول‌های آب یا اکسیژن پیرامون خود واکنش دهند [۱۶]. بهطور مثال هوانگ^۷ و همکاران [۱۷] نشان داده‌اند که حضور TiO_2 در کنار CdS به دلیل کاهش سرعت بازترکیب جفت‌های الکترون‌حفره و همچنین افزایش جذب نور در ناحیه مرئی و کاهش شکاف انرژی، می‌توانند کارآیی ماده کامپوزیتی مورد استفاده در نورپویادرمانی را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. گوپتا^۸ و همکاران [۱۸] نیز بهبود کارآیی نانوکامپوزیت Ag-ZnO در نورپویادرمانی را به همین پدیده نسبت داده‌اند. با توجه به توضیحات داده شده می‌توان برای نانوکامپوزیت $\text{g-C}_3\text{N}_4/\text{Fe}_2\text{O}_3$ ویژگی‌هایی بدین شرح متصور شد:


(الف) از آنجاکه به کارگیری نانوذرات Fe_2O_3 برای درمان سرطان از طریق گرمادرمانی روشنی متداول است، انتظار می‌رود که از نانوکامپوزیت سنتز شده در این پژوهش نیز بتوان در روش گرمادرمانی استفاده کرد. از طرف دیگر حضور $\text{g-C}_3\text{N}_4$ موجب می‌شود که بتوان از نانوکامپوزیت در روش نورپویادرمانی نیز استفاده کرد. بر این اساس کاربرد نانوکامپوزیت $\text{g-C}_3\text{N}_4/\text{Fe}_2\text{O}_3$ برای افزایش تأثیر درمان از طریق تلفیق دو پدیده گرمادرمانی و نورپویادرمانی ابتکار مناسبی است.

(ب) هرگاه از نانوکامپوزیت $\text{g-C}_3\text{N}_4/\text{Fe}_2\text{O}_3$ برای درمان سرطان استفاده شود، بهدلیل خاصیت مغناطیسی Fe_2O_3 می‌توان نانوکامپوزیت را توسط یک میدان مغناطیسی به محل تومور هدایت کرد [۵] و آسیب به بافت‌های سالم را به سبب قابلیت انتخابی عمل کردن نانوکامپوزیت در بافت سرطانی به حداقل رساند.

(ج) اشاره شد که کربن نیترید گرافیتی ماده نوبدخشی برای استفاده در روش نورپویادرمانی است. با توجه به اینکه حضور Fe_2O_3 بهطور



شکل ۱: الگوی پراش پرتوی ایکس g-C₃N₄-Fe₂O₃-g-C₃N₄ نانوکامپوزیت داده است. همچنین از مقایسه خاصیت مغناطیسی نانوکامپوزیت و



شکل ۲: تصاویر گرفته شده از نانوکامپوزیت g-C₃N₄-Fe₂O₃/g-C₃N₄ توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (الف) با بزرگنمایی ۱۰۰ هزار برابر (ب) با بزرگنمایی ۲۰۰ هزار برابر (Fe₂O₃). (Fe₂O₃)

اکسید آهن این نتیجه حاصل می‌شود همان‌گونه که می‌توان نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن را با اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی هدایت کرد [۲۳-۲۵]، نانوکامپوزیت کربن نیترید گرافیتی- هماتیت را نیز می‌توان با همین روش به داخل تومور هدایت کرد و درنتیجه آسیب به سلول‌های سالم مجاور را به حداقل رساند.

باتوجه به شکل ۴ که نمودار دما بر حسب زمان اعمال میدان مغناطیسی را نشان می‌دهد، می‌توان امکان کاربرد مواد سنتزشده در این پژوهش را در روش گرمادرمانی مورد بررسی قرار داد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود اگر نانوکامپوزیت g-C₃N₄-Fe₂O₃ در معرض میدان مغناطیسی متناوب قرار گیرد، می‌تواند تقریباً به اندازه Fe₂O₃ گرم شود. بنابراین این نانوکامپوزیت مانند Fe₂O₃ (که استفاده از آن در روش گرمادرمانی رایج است) ماده مناسبی برای کاربرد در گرمادرمانی است. داده‌های جدول ۱ نشان می‌دهد که کربن نیترید گرافیتی کمترین تغییرات دما بر حسب زمان را در معرض میدان مغناطیسی در مقایسه با سایر نمونه‌ها می‌تواند ایجاد کند. بنابراین کمترین افزایش دما را در اثر اعمال میدان در شکل ۴ بروز داده است.

و فرکانس ۴۲ هرتز و توسط دستگاه ساخت شرکت مغناطیسی دقیق کویر انجام شد. بهمنظور بررسی امکان کاربرد مواد سنتزشده در روش گرمادرمانی، ۱/۰ گرم از هر کدام از نمونه‌ها در ۱۰/۰ لیتر اتانول دیسپرس شد و در معرض میدان ۱۰۰ اورستد و با فرکانس ۲۰۰ کیلوهertz قرار گرفتند. سپس دمای سوسپانسیون هر ۳۰ ثانیه اندازه‌گیری شد. طیف جذب نوری مرئی- فرابنفش توسط دستگاه Spectrophotometer Varian Cary ۳۲۰ نانومتر و توسط دستگاه Eclipse ثبت شد.

یافته‌ها و بحث


شکل ۱ الگوی پراش پرتوی ایکس g-C₃N₄، نانوکامپوزیت Fe₂O₃-Fe₂O₃ گرافیتی در ۱۲/۷۸° و ۲۷/۴۸° قرار دارند [۲۱]. همان‌گونه که مشاهده می‌شود هر دو پیک مشخصه در الگوی g-C₃N₄ و نانوکامپوزیت g-C₃N₄-Fe₂O₃ پیک‌های مشخصه Fe₂O₃ نیز باشد که دیده می‌شود. در طی فرآیند سنتز به وجود آمده است به Fe₂O₃ احیا شده است.

باتوجه به الگوی پراش g-C₃N₄-Fe₂O₃ و وجود پیک‌های مشخصه g-C₃N₄-Fe₂O₃ موفقیت در سنتز نانوکامپوزیت تأیید می‌شود.

بهمنظور بررسی مورفولوژی نانوکامپوزیت g-C₃N₄-Fe₂O₃ تصویربرداری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی با بزرگنمایی ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار برابر انجام شد. شکل ۲-الف نشان می‌دهد که نانوذرات Fe₂O₃ بر سرتری از کربن نیترید گرافیتی قرار گرفته‌اند. همچنین ساختار لایه‌ای کربن نیترید گرافیتی در شکل ۲-الف کاملاً مشخص است. شکل ۲-ب نشان می‌دهد که نانوذرات اکسید آهن با مورفولوژی شبه کروی و با قطر ۲۰-۵۰ نانومتر در نانوکامپوزیت حضور دارند.

حلقه هیسترزیس کربن نیترید گرافیتی، اکسید آهن و نانوکامپوزیت در شکل ۳ نشان داده شده است و اطلاعات مربوط به خاصیت مغناطیسی نمونه‌های سنتزشده در جدول ۱ آورده شده است. با توجه به شکل ۳ کربن نیترید گرافیتی رفتار پارامغناطیسی از خود نشان داده‌اند. Fe₂O₃ و نانوکامپوزیت رفتار فرومغناطیسی از خود نشان داده‌اند.


باتوجه به جدول ۱، مشاهده می‌شود همان‌گونه که انتظار می‌رفت، کربن نیترید گرافیتی خاصیت مغناطیسی اندکی از خود نشان داده است. با این حال حضور کربن نیترید گرافیتی در کنار Fe₂O₃ نه تنها موجب کاهش خاصیت مغناطیسی نانوکامپوزیت در مقایسه با Fe₂O₃ نشده است، بلکه نانوکامپوزیت خاصیت مغناطیسی بهتری از خود نشان



شکل ۴: نمودار دما بر حسب زمان اعمال میدان مغناطیسی ۱۰۰ اورستد و با فرکانس ۲۰۰ کیلوهرتز برای نمونه‌های g-C₃N₄, Fe₂O₃ و نانوکامپوزیت g-C₃N₄-Fe₂O₃

شکل ۵ طیف جذبی مرئی- فرابنفش نمونه‌های g-C₃N₄ و g-C₃N₄-Fe₂O₃ را نشان می‌دهد. با توجه به این شکل، g-C₃N₄ دارای لبه جذب ۴۵۸ نانومتر و شکاف انرژی ۲/۷۱ eV است در حالیکه نانوکامپوزیت g-C₃N₄-Fe₂O₃ دارای لبه جذب ۶۲۰ نانومتر و شکاف انرژی ۲/۶ eV است. همچنین مشاهده می‌شود که نانوکامپوزیت g-C₃N₄-Fe₂O₃ نور مرئی بیشتری نسبت به g-C₃N₄ جذب انرژی کمتر و همچنین جذب نور مرئی بیشتری نسبت به Fe₂O₃ و g-C₃N₄ دارد که این دو پدیده موجب می‌شود در حضور نور مرئی، الکترون‌های بیشتری از نانوکامپوزیت نسبت به کربن نیترید خالص تحریک شوند و در صورتی که سرعت بهمپیوستن جفت‌های الکترون- حفره نیز کاهش یابند، خواص فوتولوکالیستی به طرز چشمگیری بهبود می‌یابد.



سرعت بهمپیوستن جفت‌های الکترون- حفره در نمونه‌ها به وسیله آزمون فوتولومینسانس ارزیابی شد که نتیجه آن در شکل ۶ نشان داده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، نانوکامپوزیت دارای پیک ضعیف‌تری نسبت به کربن نیترید خالص است و بدان معناست که سرعت بهمپیوستن جفت‌های الکترون- حفره در نانوکامپوزیت به مراتب کمتر از کربن نیترید خالص است. با توجه به اینکه از نظر تئوری نوار رسانش و نوار ظرفیت g-C₃N₄ به ترتیب ۱/۱۲ V و ۱/۵۷ V است و ۰+۰/۷۸ V و ۰+۰/۴۸ V است [۱۸]، بنابراین تشکیل ساختاری از Fe₂O₃ و g-C₃N₄ می‌تواند سبب انتقال سریع‌تر الکترون‌ها و حفره‌ها در دو مسیر متفاوت و جلوگیری از بهمپیوستن آن‌ها



شکل ۳: حلقه‌های هیسترزیس در میدان ۱۰,۰۰۰ اورستد و فرکانس ۴۰ هرتز (الف) کربن نیترید گرافیتی (ب) اکسید آهن و (ج) نانوکامپوزیت

جدول ۱: اطلاعات مربوط به خاصیت مغناطیسی نمونه‌های سنتز شده

نام نمونه	وادرانگی مغناطیسی H _c (Oe)	مغناطیس اشباع M _s (emu/g)	مغناطیس باقیمانده M _r (emu/g)
کربن نیترید گرافیتی	—	۰/۰۱	۰/۰۱
اکسید آهن	۲۰۰	۲۴/۰۲	۵/۱۳
نانوکامپوزیت	۳۰۰	۳۵/۸۰	۱۱/۶۳

شکل ۶: طیف فوتولومینسانس $g\text{-C}_3\text{N}_4$ - Fe_2O_3 و $g\text{-C}_3\text{N}_4$ با طول موج تحریک ۳۲۰ نانومترشکل ۵: طیف جذبی مرئی - فرابنفش $g\text{-C}_3\text{N}_4$ و $g\text{-C}_3\text{N}_4\text{-Fe}_2\text{O}_3$

تشکر و قدردانی

از صندوق پژوهشگران کشور به خاطر حمایت از پژوهش و آزمایشگاه بیونانوماد پیشرفتۀ دانشگاه صنعتی شریف به سبب کمک به انجام آزمایش‌ها سپاسگزاری می‌شود.

شود [۲۱]. همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، جذب بیشتر نور، کاهش شکاف انرژی و کاهش سرعت بهم‌پیوستن جفت‌های الکترون-حفره باعث تولید بیشتر گروه‌های فعال اکسیژن می‌شوند که می‌توانند سبب مرگ سلول‌های سرطانی شوند و در نتیجه افزایش تأثیر روش نورپویادرمانی را به همراه داشته باشند. بنابراین با توجه به نتایج ارائه شده در این پژوهش، انتظار می‌رود که هرگاه نانوکامپوزیت $g\text{-C}_3\text{N}_4\text{-Fe}_2\text{O}_3$ در درمان سرطان به کار گرفته شود، با تلفیق دو روش گرمادرمانی و نورپویادرمانی بتواند به طور مؤثری سبب مرگ سلول‌های سرطانی بدون آسیب‌رسانی به سلول‌های هم‌جوار شود.

بحث و نتیجه‌گیری

در این پژوهش ابتدا با به کارگیری آزمون‌های مشخصه‌یابی، موفقیت‌آمیز بودن سنتز نانوکامپوزیت کربن نیترید گرافیتی-هماتیت تأیید شد. سپس به منظور بررسی امکان استفاده از این نانوکامپوزیت در روش گرمادرمانی، پس از انجام آزمون VSM که قابلیت مغناطیسی برای هدایت نانوکامپوزیت به داخل تومور با اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی را نشان داد، تغییرات دما بر حسب زمان در حضور میدان مغناطیسی بررسی و مشاهده شد که نانوکامپوزیت سنتز شده در این پژوهش می‌تواند همانند Fe_2O_3 (که ماده رایجی برای استفاده در روش گرمادرمانی است) در درمان سرطان به روش گرمادرمانی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین رفتار نوری نانوکامپوزیت نیز مورد مطالعه قرار گرفت و نتیجه گرفته شد از آنجایی که نانوکامپوزیت $g\text{-C}_3\text{N}_4\text{-Fe}_2\text{O}_3$ جذب نور و شکاف انرژی مناسبی دارد و همچنین سرعت بهم‌پیوستن جفت‌های الکترون-حفره در مقایسه با کربن نیترید خالص بهمیزان قابل ملاحظه کمتری دارد، بنابراین می‌تواند ماده نویدبخشی برای به کارگیری همزمان در روش گرما و نورپویادرمانی باشد. امکان افزایش دما در فرآیند توأم گرما-نورپویادرمانی بهمیزان قابل توجه بیش از ۵ درجه سانتی‌گراد و در مدت کوتاه مؤید این توانمندی بود.

References:

1. Jemal A, Bray F, Center M.M, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA: a cancer journal for clinicians 2011; 61(2): 69-90.
2. Ohnishi S, Takeda H. Herbal medicines for the treatment of cancer chemotherapy-induced side effects. Frontiers in pharmacology 2015; 6: 14.
3. Chen Q, Chen H, Shapiro H, Hetzel FW. Sequencing of combined hyperthermia and photodynamic therapy. Radiation research 1996; 146(3): 293-7.
4. Wust P, Hildebrandt B, Sreenivasa G, Rau B, Gellermann J, Riess H, Felix R, Schlag PM. Hyperthermia in combined treatment of cancer. The lancet oncology 2002; 3(8): 487-97.
5. Sadrnezhaad S.K, Moghimi Z.A. Hyperthermia cancer Therapy by magnetic Nanoparticle Targeting. Int. Conf. of Inter-Islamic Network on Nanotechnology MERC Iran 2017; 1-31.
6. Thomas L. Nanoparticle synthesis for magnetic hyperthermia. Ph.D., Thesis UCL (University College London) 2010.
7. Yang D, Yang G, Yang P, Lv R, Gai S, Li C, He F, Lin J. Assembly of Au plasmonic photothermal agent and iron oxide nanoparticles on ultrathin black phosphorus for targeted photothermal and photodynamic cancer therapy. Advanced Functional Materials 2017; 27(18): 1700371.
8. Ma Z, Zhang M, Jia X, Bai J, Ruan Y, Wang C, Sun X, Jiang X. FeIII-Doped Two-Dimensional C₃N₄ Nanofusiform: A New O₂-Evolving and Mitochondria-Targeting Photodynamic Agent for MRI and Enhanced Antitumor Therapy. Small 2016; 12(39): 5477-87.
9. Rass K, Tilgen W. Treatment of melanoma and nonmelanoma skin cancer. InSunlight, Vitamin D and Skin Cancer 2008 (pp. 296-318). Springer, New York, NY.
10. Lin LS, Cong ZX, Li J, Ke KM, Guo SS, Yang HH, Chen GN. Graphitic-phase C₃N₄ nanosheets as efficient photosensitizers and pH-responsive drug nanocarriers for cancer imaging and therapy. Journal of Materials Chemistry B. 2014; 2(8): 1031-7.
11. Kostron H. Photodynamic diagnosis and therapy and the brain. InPhotodynamic Therapy 2010 (pp. 261-280). Humana Press, Totowa, NJ.
12. Zheng DW, Li B, Li CX, Fan JX, Lei Q, Li C, Xu Z, Zhang XZ. Carbon-dot-decorated carbon nitride nanoparticles for enhanced photodynamic therapy against hypoxic tumor via water splitting. ACS nano 2016; 10(9): 8715-22.
13. Li S, Dong G, Hailili R, Yang L, Li Y, Wang F, Zeng Y, Wang C. Effective photocatalytic H₂O₂ production under visible light irradiation at g-C₃N₄ modulated by carbon vacancies. Applied Catalysis B: Environmental 2016; 190: 26-35.
14. Wang J, Liu R, Zhang C, Han G, Zhao J, Liu B, Jiang C, Zhang Z. Synthesis of g-C₃N₄ nanosheet/Au@ Ag nanoparticle hybrids as SERS probes for cancer cell diagnostics. RSC Advances 2015; 5(105): 86803-10.
15. Chan MH, Chen CW, Lee IJ, Chan YC, Tu D, Hsiao M, Chen CH, Chen X, Liu RS. Near-infrared light-mediated photodynamic therapy nanoplatform by the electrostatic assembly of upconversion nanoparticles with graphitic carbon nitride quantum dots. Inorganic chemistry 2016; 55(20): 10267-77.
16. Ju E, Dong K, Chen Z, Liu Z, Liu C, Huang Y, Wang Z, Pu F, Ren J, Qu X. Copper (II)-graphitic carbon nitride triggered synergy:

Improved ROS generation and reduced glutathione levels for enhanced photodynamic therapy. *Angewandte Chemie* 2016; 128(38): 11639-43.

and characterization of superparamagnetic iron oxide nanoparticles for magnetically guided drug delivery. *International journal of nanomedicine* 2018; 13(T-NANO 2014 Abstracts): 43.

17. Huang K, Chen L, Deng J, Xiong J. Enhanced visible-light photocatalytic performance of nanosized anatase TiO₂ doped with CdS quantum dots for cancer-cell treatment. *Journal of Nanomaterials* 2012; 2012: 11.

18. Gupta J, Mohapatra J, Bahadur D. Visible light driven mesoporous Ag-embedded ZnO nanocomposites: reactive oxygen species enhanced photocatalysis, bacterial inhibition and photodynamic therapy. *Dalton Transactions* 2017; 46(3): 685-96.

19. Hu S, Jin R, Lu G, Liu D, Gui J. The properties and photocatalytic performance comparison of Fe 3+-doped g-C₃N₄ and Fe₂O₃/g-C₃N₄ composite catalysts. *Rsc Advances* 2014; 4(47): 24863-9.

20. Seza A, Soleimani F, Naseri N, Soltaninejad M, Montazeri SM, Sadrnezhaad SK, Mohammadi MR, Moghadam HA, Forouzandeh M, Amin MH. Novel microwave-assisted synthesis of porous g-C₃N₄/SnO₂ nanocomposite for solar water-splitting. *Applied SurfaceScience* 2018; 440: 153-61.

21. Cheng R, Zhang L, Fan X, Wang M, Li M, Shi J. One-step construction of FeOx modified g-C₃N₄ for largely enhanced visible-light photocatalytic hydrogen evolution. *Carbon* 2016; 101: 62-70.

22. Christoforidis KC, Montini T, Bontempi E, Zafeiratos S, Jaén JJ, Fornasiero P. Synthesis and photocatalytic application of visible-light active β -Fe₂O₃/g-C₃N₄ hybrid nanocomposites. *Applied Catalysis B: Environmental* 2016; 187: 171-80.

23. Kumar P, Agnihotri S, Roy I. Preparation